

Enduit mince à base de chaux naturelle sous forme de pâte

Application

- Enduit de finition pour supports minéraux ou sur enduits de fond.
- Convient parfaitement aux environnements humides.
- Peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Utilisé en restauration ainsi qu'en construction neuve.

Propriétés

- Sans ciment.
- Facile à appliquer.
- Matériau de construction écologique.
- Prêt à l'emploi.
- Réversible.
- Colorable.

Mode d'emploi

Préparation

- Assurer une surface propre, portante et poreuse.
- Injecter, si nécessaire, contre les remontées d'humidité. Cela empêche l'infiltration supplémentaire d'humidité et de sels et améliore la durée de vie de l'enduit.
- Retirer toutes les parties détachées, poussières, résidus de plâtre, etc. qui pourraient nuire à l'adhérence.
- Réparer et combler les cavités, les mauvais joints et les fissures.
- Pour les murs très irréguliers : niveler au préalable si nécessaire.

Mise en oeuvre

- Tonachino di San Tommaso peut être appliqué en 1 ou 2 couches (en fonction de la finition souhaitée et de l'état du support).
- Le produit est prémélangé, prêt à l'emploi.
- Appliquer en couches de 3 mm d'épaisseur par couche.

Finition

- Tonachino di San Tommaso peut être fini de différentes manières : en lissant, en rendant rugueux, en épongeant, etc.
- En fonction de l'état du support, il peut être conseillé d'utiliser un treillis de renforcement fin (par exemple 4x4, 2x4,...) dans les couches de finition. Consultez votre conseiller technique à ce sujet.

Remarques importantes

- Le produit est alcalin et peut causer des irritations des yeux et de la peau. Il est recommandé de porter toujours des gants, un masque à poussière et des lunettes.
- Travailler entre +8°C et +30°C
- Travailler avec des outils propres et de l'eau pure.
- Mélanger le produit avant utilisation.

- Si nécessaire, un maximum de 1 litre d'eau pure peut être ajouté par emballage lors du mélange pour obtenir la consistance souhaitée.
- Faire attention au soleil et au vent en évitant un séchage rapide. Si nécessaire, recouvrir d'une bâche ou d'un tissu.
- Ne pas appliquer sur des maçonneries en contact avec la terre, des maçonneries enterrées, du bois, du plâtre.

Caractéristiques techniques

Aspect: pâte

Consommation/Dosage

7 kg/m²/cm d'épaisseur.

Conditionnement

25 kg

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets

Consultez la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la fiche de données de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle nature qu'ils soient, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Transport et stockage

Stocker le produit et son emballage sec et le protéger contre l'humidité.

Durée de conservation

1 ans après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.